

Виробник: ТОВ «ПОЛІКОЛОР», м. Кам'янське

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Емаль алкідна ТМ «Корабельная»

ТУ У 24.3-30012591.001-2002

Колір: блакитний

Дата складання

2018

Партія №

Кількість

Вид упаковки

Найменування показника	Норма	Факт.
1. Колір плівки емалі	Повинен знаходитися в межах допустимих відхилень, встановлених контрольними зразками кольору.	Відпов.
2. Зовнішній вигляд плівки	Після висихання емаль повинна утворювати гладку, однорідну, без розшарування осінин, потъюків, зморшок, сторонніх включень, поверхню. Допускається невелика шагрень.	Відпов.
3. Бліск покриття, % не менше	50	64
4. Умовна в'язкість за високозиметром типу ВЗ-246 при температурі (20,0±0,5)°C, с., не менше	60	140
5. Масова доля нелетких речовин, %	62-75	68,5
6. Ступінь перетиру, мкм, не більше	40	35
7. Укривистість висушеного плівки, г/м ² , не більше	130	126
8. Час висихання до ступеня 3 при температурі (20±2)°C, год, не більше	24	24
9. Еластичність плівки при згинанні, мм, не більше	1	1
10. Міцність плівки при ударі по приладу типу У-1, см, не менше	40	50
11. Адгезія плівки, бали, не більше	1	1
12. Твердість плівки за маятником А ТМЛ не менше, умовні одиниці	0,05	0,1
13. Стійкість покриття при температурі (20±2)°C до ст. дії води, год., не менше	2	2

Випробування проводив

Заключення ОТК Відповідає ТУ

Начальник ОТК



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР ПЕРВИХ Р.В.